

Finalit Nr. 24

Schutzlack für Marmor + Granit

- UV- und säurebeständiger Extremschutz für Arbeitsplatten, Tische und Böden (polieren notwendig!)
- ausgezeichneter Graffitienschutz
- nur für den Innenbereich geeignet

- Schutz-Imprägnierung, nicht atmungsaktiv
- pH-Wert: nicht anwendbar
- pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 10m², je nach Aufnahmefähigkeit des Untergrundes



1) Das Produkt – Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit



a) Materialien

Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit eignet sich besonders für Waschtische, Küchenabdeckplatten und Steintische, sowie für Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein, Aggloterrazzo, Terrazzo, und Betonstein.

Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit ist nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Flächen!

Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit ist nicht geeignet für Flächen, die atmungsaktiv bleiben müssen! (minimale Atmungsaktivität bei einmaligem Auftragen)

b) Eigenschaften

- Das Produkt kann auf hinterlüftete Böden mit Luftzufuhr von unten (keine Kellerböden!) oder Wände, die weniger als 3% Feuchtigkeit enthalten und nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen können, **EINMAL** dünn aufgetragen werden.
- **WICHTIG bei Versuchen:** Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit entfaltet seine Widerstandsfähigkeit erst nach einer Durchtrocknungszeit von 48 Stunden zur Gänze. Nach dieser Zeitspanne ist das Produkt beständig gegen haushaltsübliche Säuren und Desinfektionsmittel in Operationssälen. Um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, sollte man Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit nach dem Auftragen und Austrocknen (mindestens 1 Stunde) mit einem weißen Pad und einer Hand- oder Einscheibenmaschine aufpolieren.
- Wird nicht **SOFORT** nachgewischt, kommt es zu Schlierenbildung. Diese können durch erneutes Auftragen von Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit und sofortiges Nachwischen mit Druck wieder entfernt werden.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Bereits vorhandene Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend im Uhrzeigersinn fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) mit transparentem Silikon silikonieren, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebandern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Fußbodenheizung ausschalten!

c) Anwendung

NORMAL SAUGENDE MATERIALIEN:

Vorbehandlung mit Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund, Imprägnierung mit Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit

STARK SAUGENDE MATERIALIEN:

Vorbehandlung mit Finalit Nr. 21S Porenfüller, Imprägnierung mit Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit



- Objekttemperatur muss über +10°C liegen
- die zu bearbeitende Fläche muss sauber und trocken sein
- Produkt unverdünnt 1-2 Mal mithilfe eines Strips oder durch Sprüchen gleichmäßig auf die trockene Fläche auftragen
- sofort mit Frotteetuch nachwischen, um Überschüsse zu entfernen und Schlierenbildung zu vermeiden
- Nachwischen bei Großflächen: Einscheibenmaschine mit weißem Pad und Frotteetuch darunter
- Austrocknungszeit ca. 1 Tag
- Glanz tritt automatisch ein

Empfehlung für die tägliche Pflege:

Finalit Nr. 40 Citrusduft Reiniger – pH-neutral, für alle Flächen geeignet!

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit

a) extrem stark saugende Materialien

Bei extrem stark saugenden Materialien empfiehlt sich eine zweimalige Vorbehandlung mit Finalit Nr. 21S Porenfüller. Dieser soll im Zeitabstand von 2 Stunden aufgetragen werden, nach weiteren 2 Stunden Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund und erst dann Finalit Nr. 24 Schutzlack für Marmor + Granit.

b) Küchenplatten

- Produkt unverdünnt 1-5mal, je nach Saugfähigkeit des Materials, auf die trockene Fläche mit einem Tuch auftragen
- gleichmäßig verteilen und sofort mit Frotteetuch nachwischen
- Glanz tritt automatisch ein. Eigenversuche notwendig!

3) Spezifikation

Aussehen	flüssig, farblos
pH-Wert	nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 20l Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.